
General Operating Temperature Ranges
Nitrile
-35°C to 110°C
Nitrile LT
-55°C to 110°C
EP Standard
-35°C to 100°C
EP Peroxide Cure
-35°C to 150°C
Viton / FKM
-20°C to 205°C
FFKM Perfluoroelastomer
-20°C to 310°C
FEP Encapsulated
-60°C to 205°C
Silicone
-55°C to 225°C
Fluorosilicone
-55°C to 205°C
Hydrogenated Nitrile (HNBR)
-30°C to 150°C
Aflas
-9°C to 204°C
Polyurethane
-40°C to 80°C
-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360
Temperature Range °C