Test Name: 5.33FKM575

Specimen Name
Geometric Type: Circular Tension
d: 5.33 mm
Area: 22.31 mm²
Break Detection
Drop: 90%
Minimum: 94%
Prompt
Before Test

Results

	Max	% Elongation	Batch *	Cure Date *	Timeline - Test Start
1	65.66	99.46	5.33V575	BUTT COLD	19/08/2025, 10:55:10
2	81.39	139.34	5.33V575	BUTT HOT	19/08/2025, 10:57:00
3	109.39	215.03	5.33V575	VULCLAST	19/08/2025, 10:58:53
Mean	85.478	151.276			
SD	22.149	58.706			
Max	109.385	215.033			
Min	65.657	99.456			

* Before Test

** After Test